

Außengrundputz A 50 L

**ZUSAMMEN-
SETZUNG:**

Trockenmischung entsprechend der Mörtelgruppe CS II nach EN 998-1 (PM II nach ÖNORM B 3340; P II nach DIN 18550) bestehend aus abgestuften, rundkörnigen Kalksteineinsanden bis 2 mm, Normzement, Kalkhydrat und Perlite.

ANWENDUNG:

Als Grundputz für außen sowie für ausgesprochene Feuchträume. Für sehr stark beanspruchte Nassräume und für extreme mechanische Belastungen QUARZOLITH S 80 bzw. S 82 verwenden. Als Fliesenuntergrund in mindestens 10 mm Putzstärke und als Untergrund für mineralische Anstriche und Dekorputze.

PUTZGRÜNDE:

Müssen trocken, tragfähig, frei von Frost, Staub, losen Teilen und Verunreinigungen sowie von größeren Unebenheiten sein. Auf Betonflächen ist mit der QUARZOLITH Putzspachtel ein Haftgrund zu schaffen (mit Zahntraufel waagrecht aufkämmen) und nass in nass zu verputzen. Beim Verputzen von Spezialputzträgern sind die Verarbeitungsrichtlinien des jeweiligen Herstellers zu beachten.

VERARBEITUNG:

Mit Feinputzmaschine aufspritzen oder mit Rührquirl knollenfrei anrühren, abziehen und nach ausreichender Versteifung abkratzen. Nicht mit anderen Materialien abmischen! Nicht unter +5°C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

**TECHNISCHE
DATEN:**

Ergiebigkeit: ca. 850 – 900l/to
Materialbedarf (Ø Baustellenerfahrungswert): ca. 28 – 33 kg/m² bei ca. 20 mm Putzstärke
Die Abbindezeit entspricht der Zementabbindezeit und ist abhängig von Untergrund und Temperatur. Mindestputzstärke: 20 mm

**SICHERHEITS-
HINWEIS:**

In QUARZOLITH A 50 L ist Kalk und Zement enthalten. Diese wirken alkalisch, daher sind Augen und empfindliche Haut vor Reizungen und Ätzungen zu schützen. Sicherheitsdatenblatt bitte beachten bzw. anfordern.

LIEFERFORM:

In Containern.

SERVICE:

Wir beraten Sie bei der Auswahl der geeigneten QUARZOLITH-Produkte für die bei Ihnen ausstehenden Bauobjekte sowie über deren Eigenschaften und Anwendung aufgrund unserer Erfahrungen und nach dem Stand der Technik. Verbindlichkeiten können dadurch nicht abgeleitet werden. Bei erstmaliger Verwendung von QUARZOLITH-Produkten unterstützen Sie auf Wunsch einer unserer Vorführmeister. Unsere Beratung beschränkt sich auf die Anwendung unserer Produkte. Das Einhalten der allgemeinen Regeln der Bautechnik sowie der einschlägigen Verputznormen und Verarbeitungsrichtlinien setzen wir beim Verarbeiten voraus.

**QUALITÄTS-
ÜBERWACHUNG:**

Die zur Herstellung verwendeten Rohstoffe sowie alle QUARZOLITH-Produkte werden lfd. im eigenen Labor überwacht. Prüfzeugnisse können angefordert werden. Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Änderungen welche dem Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.