

RÖFIX P50

Armierungsgewebe




Anwendungsbereiche: Systemgeprüftes, universell einsetzbares Glasfasergewebe zum Einbetten in RÖFIX Armierungs- und Renoviermörtel. Systembestandteil von RÖFIX Wärmedämm-Verbundsystemen. Als hochwertiges Armierungsgewebe für Renovationsspachtelmassen im Innen- und Aussenbereich.

Materialbasis: ● Textilglasgitter mit hochwertiger Imprägnierung.

Eigenschaften:

- Alkalibeständig
- Gute Putzhaftung
- PVC-frei
- Verschiebefest
- Weichmacherfrei

Verarbeitung:



Verarbeitungsbedingungen: Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5° C sinken.

Verarbeitung: Armierungsgewebe in das Mörtelbett eindrücken, im Bereich der Stösse mind. 10 cm überlappen und mit der Traufel deckend überspachteln. Gegebenenfalls mit der Abziehlatte planeben verziehen. Das Armierungsgewebe soll oberflächennah aber vollständig überdeckt eingebettet werden. Gewebestösse müssen 10 cm überlappt werden. Hierzu dienen die schwarzen Randstreifen als Überlappungsmarkierung. An Gebäudeöffnungen (Fenster, Türen) ist eine Diagonalarmierung mit Gewebestreifen (Mindestmass 20 x 40 cm) vorzunehmen. Diese ist vor dem Aufbringen der Flächenbewehrung einzubetten. Ist das Gewebe eingeschnitten, z.B. im Bereich von Gerüstankern, muss ein zusätzlicher Gewebestreifen über den Einschnitt gebettet werden. Das Gewebe ist vor mechanischen Beschädigungen zu schützen (Abscheuern der Beschichtung durch Spachtel bzw. Traufel).


Gefahrenhinweise: Einstufung lt. Chemikaliengesetz: Nicht kennzeichnungspflichtig.

Verpackungshinweise: In recyclingfähigen PE-Folierungen.

Lagerung: Trocken, vor Feuchtigkeit und intensiver UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen. Lagerung ca. 12 Monate

Technische Daten:

Art. Nr.:	111402
Verpackungsart:	
Einheit pro Palette:	1.500 m ² /P
Menge pro Einheit:	50 m ² /EH
Masse:	5.000 x 100 cm
Länge:	5.000 cm
Breite:	100 cm
Farbe:	orange
Verbrauch:	ca. 1,1 lfm/m ²
Maschenweite:	4 x 4 mm
Reissfestigkeit:	> 2.000 N/50mm
Bruchdehnung:	ca. 2 %/50mm
Flächengewicht fertig:	> 0,145 kg/m ²
Flächengewicht roh:	> 0,12 kg/m ²
Zulassung:	ETA-04/0033 (ETAG 004), ETA-04/0034 (ETAG 004), ETA-04/0078 (ETAG 004), ETA-05/0125 (ETAG 004), ETA-06/0184 (ETAG 004)



RÖFIX P50

Armierungsgewebe



Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung. Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden. Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie auch aus unseren separaten Sicherheitsdatenblätter.