

Quarzolith SÜD Fertigputz Ges.m.b.H.

Mitterndorfstraße 1

A 8572 Bärnbach

Belegreife für Beläge

Feuchte, Belegreife

Mineralisch gebundene Estriche als Untergründe dürfen erst belaget werden, wenn sie ausreichend trocken sind. Die zulässigen feuchten (Belegreife) entsprechend der Art des Untergrundes und des vorgesehenen Bodenbelages sind nachstehenden Tabellen zu entnehmen.

Beheizte Estriche (Heizestriche) CM - %

ÖNORM

Bodenbeläge	Zementestrich CM - %	Calciumsulfat CM-%
Elastische Beläge	1,8	0,3
Textile Beläge	1,8	0,3
Parkett und Holzpflaster	1,8	0,3
Laminatboden	1,8	0,3
Fliesen - Naturstein	1,8	0,3

Unbeheizte Konstruktionen CM - %

ÖNORM

Bodenbeläge	Zementestrich CM - %	Calciumsulfat CM-%
Elastische Beläge	2,0	0,5
Textile Beläge	2,0	0,5
Parkett und Holzpflaster	2,0	0,5
Laminatboden	2,0	0,5
Fliesen - Naturstein	2,0	0,5

Die erste CM Messung ist von dem Bodenbelags - Verleger als Nebenleistung zu erbringen. Jede weitere Messung stellt eine besondere Leistung dar.

Die angegebenen Werte sind nur für Messungen mit dem CM Gerät gültig.